Akryl szpachlowy szybki



Akryl Szpachlowy Szybki jest to nowa generacja akrylu o lekkiej konsystencji, który pozwala na wypełnienie ubytków w ścianach, sufitach i fasadach bez konieczności nakładania wielu warstw. Akryl szpachlowy już po 20 minutach jest gotowy do obróbki i malowania. Dzięki innowacyjnej formule akryl szpachlowy gwarantuje użytkownikowi trwałość spoiny i komfort użycia.
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do powierzchni wilgotnych i suchych, jak również gładkich i porowatych tj. beton, tynk, cegła, drewno, płyta G-K. Akryl jest praktycznie bezzapachowy i może być stosowany zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jest odporny na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci. Po pełnym utwardzeniu akryl można szlifować i malować.

Zalety

- gotowy do obróbki i malowania już po 20 minutach
- może być malowalny każdym rodzajem farb,
- nie ulega przebarwieniom
- nie pęka i nie kruszy się
- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- łatwy w aplikacji i obróbcie
- można szlifować

Zastosowanie

- wypełnianie rys oraz pęknięć w ścianach i sufitach
- maskowanie łbów, wkrętów i mocowań przy montażu ścianek działowych i sufitów podwieszanych
- wypełnienie ubytków w fasadach
- drobne naprawy przed malowaniem

DANE TECHNICZNE

Kolor	Biały,
Konsystencja	Lekka pasta
Ciężar właściwy (ISO 2811-1)	0,45 g/ml ±0,02
Temperatura aplikacji	od +5°C do +40°C

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża

- łączone powierzchnie powinny być czyste, bez kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniacza lub farb, smarów i olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa
- powierzchnie porowate, przesuszone zaleca się lekko zwilżyć w celu zwiększenia przyczepności akrylu

Aplikacja uszczelniacza

- akryl układamy za pomocą wyciskaczy mechanicznych z z kartuszy 310 ml.
- przed użyciem należy obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym na szerokość spoiny
- po wyciśnięciu wyrównaj powierzchnie nadając jej wymagany kształt za pomocą zwilżonej wodą szpachelki. Użycie wody na szpachelce powoduje uzyskanie dobrego efektu końcowego. Dla uzyskania efektu struktury ściany należy zastosować specjalną gąbkę do wygładzenia spoiny.
- Świeżo nałożony akryl należy zabezpieczyć przed deszczem i bezpośrednim działaniem wody.
- Po utwardzeniu może być szlifowany i następnie malowany. ponadto należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu spoin w celu zapewnienia dokładnego i ciągłego przylegania szczeliwa do powierzchni obrabialnej
- Przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie próbnego testu, szczególnie w przypadku farb rozpuszczalnikowych.

Czyszczenie

- nadmiar nieutwardzonego akrylu z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć ręcznikiem papierowym lub wodą przed jego utwardzeniem
- po utwardzeniu silikon z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- akrylu nie należy stosować na powierzchniach bitumicznych, podłożach na bazie naturalnego kauczuku, chloroprenowych lub na materiałach, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki
- nie zaleca się do stosowania powierzchniach narażanych na ciągły(stały) kontakt z wodą
- akrylu nie zaleca się do stosowania na wrażliwych powierzchniach metalowych np. miedzi i jej stopach lub srebrzance luster
- akryl nie jest przeznaczony zarówno do kontaktów z żywnością, jak i do zastosowań medycznych. Produkt nie był badany ani przekładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne

PRZECHOWYWANIE I OPAKOWANIE

Okres przechowywania 12 miesięcy w suchych i chłodnych pomieszczeniach w szczelnie oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C.

SELENA GLOBAL EXPERIENCE
Selena SA, ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, tel. 71 78 38 301, fax 71 78 38 300,
e-mail: sekretariat@selena.com, www.selena.pl

SELENA Contact Center
Infolinia 801 350 500

Ostrzeżenia i zalecenia BHP

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.

Data sporządzenia 22.02.2015

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

SELENA GLOBAL EXPERIENCE
Selena SA, ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, tel. 71 78 38 301, fax 71 78 38 300,
e-mail: sekretariat@selena.com, www.selena.pl
SELENA Contact Center
Infolinia 801 350 500