

ODPORNA NA ZMYWANIE I SZOROWANIE



Zakres stosowania:
Akrylit W - odporna na szorowanie farba lateksowa przeznaczona jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz, pomieszczeń. Pozostawia matowy efekt wykończenia.

Główne cechy: • wysoka wydajność – do 14 m^2 z litra • super krycie • długotrwały efekt kolorowych ścian • lateksowa • odporna na szorowanie • wydajność z opakowania 35m^2/2,5 L lub 70m^2/5 L • umożliwia prawidłowe "oddychanie" ścian	
Kolor	77 kolorów gotowych oraz kolory dostępne w komputerowym systemie doboru koloru
Wygląd powłoki	matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	6500 ÷ 9000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm3]	najwyżej 1,600
Zawartość części stałych, [%wag]	co najmniej 50,0
Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300	klasa 3
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	2
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	Po 2
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold	Wałek Perlon, Wałek Microfibre
Wydajność przy jednej warstwie	do 14m2/l – przy jednej warstwie w zależności od chłonności podłoża i intensywności koloru
Rozcieńczalnik	woda

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj woda.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowokartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj gruntem Aquagrunt Koncentrat Dekoral.
- Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj farbę podkładowa Unicryl marki Dekoral.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie woda z dodatkiem środków myjących.

2. Malowanie

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby rozcieńcz woda w ilość max. 5 % obj. Druga warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj woda.

Dodatkowe informacje

- Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C.
- Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.
- Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.

Wskazówki BHP i PPOŻ

- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu
- Chronić przed dziećmi
- W razie połknięcia niezwłoczne zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie lub etykietę.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma: ZN-PPGDP-018
Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH
Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) zgodna z PN-EN-13300
PKWiU: 20.30.11.0
Data waznosci: 36 miesiecy od daty produkcji
Znak termometru 0^0C ÷ +30^0C
Limit zawartosci LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/a/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.
Opakowanie handlowe: 2,5L; 5,0L

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia, ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700
Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl